

BOSTIK PARKETT ACRYLAT

БОСТИК ПАРКЕТТ АКРИЛАТ

Акриловый герметик для стыков паркета или досчатых полов

ОК 06/06/2006

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Маскировка, заделка зазоров/щелей и дефектов необработанных или лакированных паркетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро высыхает.
- Легко шлифуется.
- Можно наносить любой лак.
- Однородное соединение, без усадки и без трещин.
- Не содержит растворителей и силикона.
- Существует в 6 цветах дерева.
- Выдерживает интервал температур: от -20° до +70°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая дисперсия
Плотность	1,6 г/см ³
Твердость по Шору	60
Время образования поверхностной пленки	15 мин при +23°С и отн. влажности 50%
Затвердевание*	3-5 ч
Окончательное высыхания*	18-24 ч
Температура использования	+ 5°С до + 40°С

* в зависимости от температуры и толщины шва.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основа должна быть прочной, целой, очищенной от грязи, пыли, жира, масла и прочих загрязнений.

НАНЕСЕНИЕ

Отрезать верхнюю часть горлышка картриджа над резьбой. Навинтить наконечник. Выдавить клей непрерывной полосой при помощи пистолета. В том случае, если стык особенно широкий, предварительно поместите в глубину стыка ленту, для того чтобы избежать сцепления на трех поверхностях.

Разгладьте стык пальцем, смоченным в чистой воде. Подождите 3-5 часов, прежде чем покрывать поверхность лаком.

РАСХОД

1 картридж на 3 метра стыка диаметром 10 мм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°C до + 30°C. Беречь от мороза.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
138340	Картридж - светлый дуб 300 мл	20	4008373111480
138350	Картридж - темный дуб 300 мл	20	4008373111503
138360	Картридж - клен, сосна, ясень 300 мл	20	4008373111466
138370	Картридж - светлый бук 300 мл	20	4008373111497
138380	Картридж - темный бук 300 мл	20	4008373111473
138550	Картридж - черешня 300 мл	20	4008373117468

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru