

PU 2K / ПУ 2К - Удлиненное рабочее время

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

2-компонентный полиуретановый клей с удлиненным рабочим временем

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK PU 2K / БОСТИК ПУ 2К (Удлиненное рабочее время)- 2-компонентный полиуретановый клей. Подходит для укладки внутри помещений всех видов паркета на впитывающие или невпитывающие основания:

- необработанный паркет из любых пород древесины, любых размеров
- покрытый лаком паркет из любых пород древесины, любых размеров
- массивная доска, шпунтованный паркет, мозаичный паркет, торцевая древесина и проч.
- паркетная доска, ламинат, деревянные плиты ОСБ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень легкое нанесение
- Длительное рабочее время
- Прекрасная адгезия на все виды оснований: бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка
- Хорошая влагостойкость (приклеивание тиковой древесины во влажных помещениях)
- Теплостойкость: до +80°C.
- Наносится без гуммирования.
- Не содержит воды (не деформирует древесину)
- Подходит для полов с подогревом
- Морозостойкий до -20°C
- Упаковка на 4-х языках: русский, украинский, болгарский и румынский

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан
Плотность	1,58 ± 0,05 г/см ³
Внешний вид	Жидкий клей-паста
Цвет	бежевый
Время использование смеси*	около 80 мин при +20°C
Рабочее время*	70-80 мин при +20°C
Время высыхания*	около 24-48 ч
Циклевка и нанесение финишного покрытия	через 48 часов
Ввод в эксплуатацию	жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч.
Температура использования	+ 10°C до + 30°C

* Рабочее время и окончательное высыхание зависят от температуры, влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: бетонные плиты, цементные стяжки, ангидритные стяжки*, обезжиренный металл, на обработанные выравнивающими смесями старую керамическую плитку и паркет, фанеру*, ДСП* и ОСБ*.

* Обратиться к специалистам Бостик.

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности в момент наклейки не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки выровнять смесью Роксол.

Для полов с подогревом отопление необходимо включить по крайней мере за 3 недели до укладки и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления постепенно только спустя неделю после укладки.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Вылить содержимое флакона в ведро, смешать оба компонента при помощи электромиксера (скорость вращения не должна превышать 200-300 об/мин) до получения однородной смеси без прожилок. Избегайте слишком высокой скорости смешивания, т.к. повышение температуры сокращает рабочее время клея. Нанесите смесь с помощью зубчатого шпателя Pajarito № 69 или ВЗ на поверхность основы из расчета 800-1400 г/м². ВРЕМЯ ГУММИРОВАНИЯ: ОТСУТСТВУЕТ.

Необходимо установить груз на деформированные паркетные планки до полного высыхания клея. Время схватывания и отверждения зависит от температуры и количества смешиваемого клея (чем больше количество, тем больше клей нагревается и быстрее твердеет). Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения оптимального рабочего времени.

Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета.

При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
- Воздействие влаги во время нанесения может привести к появлению пены.
- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
- Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном.

РАСХОД

800-1400 г/м²

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в фабричной упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Допускает транспортировку при -20°C. Перед использованием выдержать в теплом помещении.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
163231	Ведро: смола+отвердитель 10 кг		3549210029816

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Возможно появление дерматоза у лиц с чувствительной кожей: рекомендуется использование перчаток.
- В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



BOSTIK S.A. - 16-32 rue Henri Regnault - 92902 Paris la Defense – Cedex - FRANCE - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан и Средняя Азия: bostik@ducatmail.kz; Кавказ: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru