

Capadur LasurGel

Тиксотропная защитная лазурь для деревянных поверхностей не образующая капель – с открытыми порами, тонкослойная, фунгицидная, со знаком качества RAL для наружного применения.

Описание продукта

Область применения:

Для цветного оформления и защиты не требующих точных размеров деревянных деталей, например, досок, заборов, гонта, балконных парапетов, опалубки, беседок и т.д.

В качестве грунтовочного и промежуточного слоя для ограниченно точных по размеру деталей, например, шпоночно-пазовых деталей, ставней, ворот, фахверка и т.п.. В качестве грунтовочного слоя для требующих точных размеров деревянных деталей, таких как окна, двери.

Только для наружного применения. Не защищает деревянные детали, находящиеся в контакте с землёй и / или подвергающиеся статическим нагрузкам. Наружные окна и двери можно со всех сторон обрабатывать продуктом Capadur LasurGel. Лазурь Capadur LasurGel служит для защиты наружных деревянных поверхностей, не подвергающихся статическим нагрузкам и не имеющих контакта с грунтом, от гниения и «синевы» согласно DIN 68 800, часть 3.

Свойства продукта:

- в форме геля
- тиксотропный
- без образования капель
- содержит растворители без запаха
- тонкослойный
- с открытыми порами, регулирует влажность
- высокая степень защиты от УФ
- прост и приятен в применении
- удобен для ремонта
- не отслаивается
- на продукт можно наносить содержащие растворители и водоразбавимые лазурные покрытия.

Связующее:

Алкидная смола без запаха.

Плотность:

около 0,85 г/см³

Содержание нелетучих:

около 17 - 20 вес.% в зависимости от пигментации.

Степень блеска:

шелковисто-матовая. Степень блеска варьируется в зависимости от деревянной поверхности.

Емкость упаковки:

1 л; 2,5 л;

- стандартные цветовые тона: сосна, светлый дуб, ореховое дерево, палисандр, белый бесцветный
- специальные цветовые тона в системе Capalac mix

Цветовой тон:

Стандартные цветовые тона: бесцветный, сосна, светлый дуб, ореховое дерево, палисандр, белый.

Все цветовые тона могут смешиваться друг с другом в любых пропорциях.

Колеруется машинным способом в системе ColorExpress (Capamix и Capalac mix) в 89 специальных оттенков коллекции 3D согласно цветовой карте, а также в тона других коллекций.

Внимание: некоторые цветовые тона условно подходят для наружного применения. Информацию можно получить на станциях ColorExpress.

Бесцветная лазурь Capadur LasurGel используется только в качестве грунтовки под покрытие цветной лазурью для выравнивания впитывающей способности деревянной подложки, иначе защита от УФ будет недостаточной.

Хранение:

В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.

Внимание:

Продукт вреден для водных организмов, может оказывать длительное вредное воздействие на водоёмы. Повторный контакт вызывает сухость и образование трещин на коже. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания – не курить. Не вдыхать пар / аэрозоль. Не допускать попаданию в канализацию, сточные воды и почву. При работе надевать защитную одежду, перчатки и очки. Применять только в хорошо проветриваемых областях. При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.

Содержит пропиконазол (Propiconazol), 2-бутаноноксим (2-Butanopoxim), кобальт-

карбоксилат (Cobaltkarboxilate) – может вызвать аллергические реакции.

Техника безопасности:

Это средство для защиты деревянных поверхностей содержит биоцидные активные вещества для защиты древесины от вредителей. Использовать только в соответствии с инструкцией и только для разрешённых областей применения. Неправильное использование может оказаться вредным для здоровья и окружающей среды. Не использовать вблизи водоёмов. Продукт не должен попадать в сточные воды. Не наносить на деревянные поверхности, находящиеся в непосредственном контакте с продуктами, кормами, растениями или пчёлами (для строительства ульев). Распыление только в закрытых установках.

VbF: -

Подробнее см. Паспорт безопасности.

Утилизация отходов:

Сдавать во вторичную переработку только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков и красок.

Номер каталога отходов согласно ЕАК и AVV: 030205 – другие средства для защиты деревянных поверхностей, содержащие опасные вещества (Швейцария: VVS-Code 1620).

Код продукта: краски и лаки HSM-LV20



Технология нанесения

Подходящие поверхности:

Впитывающие неточные по размеру деревянные детали. В качестве грунтовочного и промежуточного покрытия для ограниченно точных и неточных по размеру деревянных деталей.

Подложки должны быть чистыми, без разделяющих веществ, они должны обладать несущей способностью. Влажность древесины в наружной области не должна превышать 12% для лиственных деревьев и 15% для хвойных.

Необходимо соблюдать принципы конструктивной защиты древесины. Они являются предпосылкой длительной защиты древесины с покрытием.

Подготовка поверхности:

Новые деревянные детали

Гладкую деревянную поверхность отшлифовать в направлении волокон, тщательно очистить, удалить выступающие смолы и наросты.

Старая необработанная древесина

Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до чистой поверхности, обладающей несущей способностью, тщательно очистить.

Древесина с покрытием

Старые покрытия лаками и толстослойными лазурями удалить до впитывающей деревянной поверхности. Покрытие прочными тонкослойными лазурями отшлифовать, очистить и проверить на переносимость лазури Capadur LasurGel.

Структура покрытия

Система Capadur для покрытия деревянных наружных поверхностей.

	Точные по размеру деревянные детали	Ограниченно точные по размеру деревянные детали	Неточные по размеру деревянные детали
Грунтовочный слой Промежуточный и заключительный слой Содержит растворители	1 x Capadur LasurGel 2 x Capadur F7-LangzeitLasur	1 x Capadur LasurGel 1 x Capadur LasurGel 2 x Capadur F7-LangzeitLasur	3 x Capadur LasurGel
Альтернатива: водоразбавляемая лазурь для деревянных поверхностей			
Грунтовочный слой Промежуточный и заключительный слой	1 x Capadur LasurGel 2 x Capadur DecorLasur	1 x Capadur LasurGel 2 x Capadur DecorLasur	1 x Capadur LasurGel 2 x Capadur DecorLasur

Способ нанесения:

Для оптимальной защиты от УФ требуется минимум 3 цветных слоя лазури. Бесцветный слой выполняется дополнительно для выравнивания впитывающей способности.

www.kashtan-sochi.ru www.evrovagonka.com

Техническая информация № 184 по состоянию на апрель 2009.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектов условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88

Capadur LasurGel наносится кистью.

Расход:

- Нанесение кистью на гладкую деревянную поверхность: около 80 – 120 мл/м² на слой в зависимости от впитывающей способности подложки.
- Нанесение кистью на распиленную шероховатую поверхность: около 200 – 250 мл/м² в зависимости от впитывающей способности подложки.
- Минимальное количество в соответствии со знаком качества RAL 200 – 250 мл/м².

Минимальная рабочая температура:

+5 °C для циркуляционного воздуха, материала и подложки.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая и может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов. Впитывающая способность деревянной подложки влияет на время сушки и степень гляцевости. На деревянных поверхностях со смолами (например, дуб) время сушки может быть больше.

Сервисная центр:

телефон: 0 61 54 / 71 17 10

факс: 0 61 54 / 71 17 11

электронная почта:

kundenservicecenter@caparol.de

wood@kashtan-sochi.ru