

КРА MULTI

КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Высокая первичная фиксация
- Не содержит в составе воды
- Подходит для полов с подогревом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

КРА MULTI (КейПиЭй Мульти) - клей на основе растворителя, предназначенный для укладки следующих видов деревянных напольных покрытий и паркета:

- мозаичного паркета толщиной до 8 мм;
- необработанного паркета толщиной до 10 мм;
- штучного паркета с соединением шип/паз толщиной до 15 мм;
- укладки паркета на ребро;
- для приклеивания фанеры, ДСП, OSB, пробковой подложки (на горизонтальные поверхности).

Для внутренних работ. Легко удаляется с лицевой поверхности покрытия.

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ

Все виды прочных впитывающих и невпитывающих оснований, таких как:

- подготовленные бетонные поверхности;
- стяжки на цементной основе;
- ангидритные стяжки;
- уложенная ранее керамическая плитка, старый паркет, подготовленные соответствующим образом;
- подготовленные ДСП, фанера, OSB.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Температура поверхности основания к моменту укладки покрытия должна быть от +15 °С до +25 °С. Влажность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	Виниловая
Плотность	1,7 ± 0,05 г/см ³
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Цвет	светло-бежевый
Время в рабочем состоянии	около 20 минут
Начальное схватывание	15 минут
Окончательное схватывание	около 24 часов
Ввод в эксплуатацию	пешеходная нагрузка - через 24 часа, интенсивное движение - через 48 часов.
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 4-5 дней
Температура использования	минимум +15 °С
Расход	800-1200 г/м ²

⁽¹⁾ Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

оснований на цементной основе не должна превышать 4%, ангидридных стяжек 0,5%. Если влажность основания превышает установленные значения, используйте специализированную грунтовочную систему Bostik EPONAL 336/376. Прочность основания должна быть не менее 20 МПа. Перепад высот (ровность) основания не более 2 мм по 2

метровому правилу. При недостаточной прочности и ровности, основание рекомендуется подготовить высокопрочной быстротвердеющей выравнивающей смесью Bostik XPS.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Клей наносится на подготовленное основание специальным зубчатым шпателем рекомендованного профиля с заданным расходом методом сплошного нанесения.

При укладке паркета обработанного лаком заводским способом необходимо проверить слой лака на совместимость с данным клеем.

Нанесение и укладка:

Сначала необходимо уложить первую продольную полосу покрытия шириной до 1 м. При этом плотно подогнать паркетные доски при помощи молотка и подбивочного бруска.

Нанесите **KPA MULTI** на подготовленное основание с помощью выбранного шпателя (см. раздел «Рекомендуемый инструмент») нанесите клей на основание на первом участке работ. Сильно прижать укладываемый элемент покрытия к основанию, дополнительно зафиксировав его механическим креплением (опционально). Затем уложить следующий элемент, выполнив совмещение пазов, подбивку и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть компенсационный зазор, который заполнить пробковым герметиком **Bostik 3070/3071** и впоследствии закрыть декоративным плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Рабочее время клея составляет около 15-20 минут. В случае если покрытие не было уложено в течение этого времени, клей необходимо удалить с основания.

Ходить по паркету возможно не ранее, чем через 24 часа.

Последующую механическую обработку (циклевание и шлифовку) паркета рекомендуется начинать не ранее чем через 4-5 дней после укладки. Повышать температуру отопления (в т.ч. теплого пола) следует постепенно только спустя неделю после укладки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рекомендуемые типы и размеры шпателей приведены в соответствии с системой (TKB) *Technische Kommission Bauklebstoffe (Technical Commission on Construction Adhesives) of Industrieverband Klebstoffe e.V. (German Adhesives Association)*.

Шпатель TKB	Тип покрытия
B2	мозаичный и двухслойный паркет (толщиной 8 мм, и длиной менее 40 см).
B3-B5	короткие элементы сборного щитового двухслойного паркета (до 100 см)
B5-B11	сборный двухслойный и трехслойный щитовой паркет, фанера, OSB и т.п.

Рекомендации, перечисленные выше, носят ориентировочный характер, окончательный выбор типа шпателя будет определяться конкретными условиями на объекте строительства и зависят от ровности поверхности, длины элементов паркета и состояния нижней стороны паркета. В каждом конкретном случае, убедитесь, что нижняя сторона паркета полностью на 100% контактирует с клеевым слоем.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.

До начала укладки необходимо выдержать паркет не менее 48 часов в месте выполнения работ, чтобы сбалансировать влажность паркета и помещения.

Укладку рекомендуется производить при относительной влажности воздуха в помещении не более 65%.

При наличии подогрева пола, он должен быть включен не менее трёх недель и выключен не позднее, чем за 48 часов перед укладкой паркета. Подогрев пола запускается в эксплуатацию только через 8 дней после окончания работ, при этом повышение температуры должно осуществляться постепенно.

Если материал не использован полностью, необходимо удалить воздух из фольгированных пакетов и плотно закрыть упаковку. Для достижения оптимального результата рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи растворителя.

Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +35 °С, защищенном от прямых солнечных лучей в прохладном помещении. Выдерживает замораживание до -20°С. В случае заморозания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25 °С минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

Срок годности (ВВхххх) см. на упаковке. Срок годности продукта 24 месяца.

УПАКОВКА

Ведро 16 кг

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	30613743
Штрих-код	3549212483395
Количество на паллете, шт.	36

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО! Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Вызывает серьезное раздражение глаз. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи.

Хранить в недоступном для детей месте

Использовать перчатки и средства защиты глаз/лица.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.

При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.

Упаковку/содержимое утилизировать на сертифицированном предприятии по переработке отходов.



Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone: (495) 787 31 71 Fax: (495) 787 31 72

E-mail: inforu@bostik.com

www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

