

## Техническая памятка



### Описание продукта

Тип продукта

# [Z] Deco-tec® 5420

## Атмосфероустойчивая лазурь

На водной основе, особо погодоустойчивая\*, плёнообразующая тонкослойная лазурь для опрыскивающей аппликации. [Z] Deco-tec® 5420 применяется как грунтовка и конечное покрытие (2 – 3 х окраски). Задерживающая стекание, подобная гелю установка предоставляет оптимальную возможность покраски.

\*Долговременная защита до 7 лет, в зависимости от пигментации, нагрузки, конструкции и надлежащей переработки. Особенно касается поверхностей, сильно подверженных атмосферным воздействиям и длительно высокой влажности надо рассчитывать на более короткую долговечность. Покрытие ежегодно должно проверяться на повреждения и при необходимости квалифицированно исправлено.

Область применения

Для деревянных деталей, не ограниченных строительными конструкциями без контакта с землёй внутри и снаружи: например ставни, балконные доски, заборы, навесы для машин, свесы крыш, фасады, рубленые дома и беседки. Не подходит для полов, как например полов террас.

Древесина и сучки содержащие много веществ/смолы могут в зависимости от цвета вызвать изменение цвета. На сучках возможны повреждения краски. Субстраты содержащие много веществ/смолы также могут повредить принятию лака и лазури на базе воды. Выход смолы не представляет собой изъян покрытия.

### Технические данные

Основа

крилат

Цвет

Color-Line Nature и особые тона на базе [Z] Deco-tec® 5420

На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки.

Степень глянца

шелковисто-глянцевый

Плотность

Около 1,02 г/мл

Вязкость

Около 30 сек (по ВЗ-4 ;/20°C)

### Указания по применению

Способы нанесения

Красить

Соблюдать ZOBEL формирование покрытия ! Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены.

Рабочая вязкость

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

Условия применения

- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ
- Влажность древесины: 13 %
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха
- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха
- Свеже покрытое дерево защищать от дождя

Расход

Примерно 80 мл/м² на каждый период работы

Сушка:

(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Сушка через примерно 30 мин. / сухо на ощупь через примерно 1 час / готово для последующей лакировки примерно через 4 часа

Длительность су и зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean



## Техническая памятка

### [Z] Deco-tec® 5420

#### Атмосфероустойчивая лазурь

##### Дальнейшие указания

VOC-обозначения

EU-граничные значения для продукта: (Kat. A/e): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)  
Продукт содержит максимально < 130 г/л VOC

Срок хранения

12 месяцев прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

Интервал техобслуживания

Для сильно подверженных нагрузке поверхностей ремонтная окраска рекомендуется через 2 – 3 года.

Указания по безопасности

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.

01.01.2018