

Техническая памятка



Описание продукта

Тип продукта

Область применения

Технические данные

Основа

Цвет

Степень глянца

Плотность

Вязкость

Указания по применению

Способы нанесения

Рабочая вязкость

Условия применения

Расход

Сушка:
(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Промывка оборудования

Дальнейшие указания

VOС-обозначения

Срок хранения

Указания по безопасности

Zowo-tec® 420

Толстослойная лазурь

На водной основе, устойчивость к слипанию, особо погодоустойчивая, натуральную поверхность дерева подчёркивающая, промежуточное и финишное покрытие с лазурью, с отличной прозрачностью и блеском цвета.

Для деревянных деталей, ограниченных строительными конструкциями (например, окон и входных дверей) эксплуатируемых снаружи и внутри помещений.

Акрилат

Color-Line Nature и особые тона базирующиеся на Zowo-tec® 420 . Переплетено с системой смешивания красок Zobel.

Результирующий цвет построения покрытий получается в взаимодействии с колоритом грунтовки.

На колорит может повлиять вид, качество, влажность дерева и условия переработки. шелковисто-глянцевый, матовый или полуглянцевый

Около 1,04 г/мл (в зависимости от цвета)

Тиксотропная настройка

опрыскивание

Способ разбрызгивания	Сопло [мм]	Давление [бар]	Давление поддержки [бар]
Airless / Airmix	0,23 – 0,33	50 – 100	0 – 3,5
Воздухоопрыскиватели низкого давления	1,8 – 2,7	2,5 – 3,5	./.

наносится до толщины мокрого слоя 300* микрон.

Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !

В зависимости от условий применения в отдельных случаях упругость может не достичь номинальную величину

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием.

Последующие рекламации не могут быть учтены.

Содержимое дерева может вызвать изменение цвета.

Готовая к применению; возможно разбавление водой

- Грунт должен быть сухим, без пыли и жира

- Влажность дерева 13 ± 1%

- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха

- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха

Около 150мл/м² при толщине слоя 150 микрон (без утраты распыления)

Переработка через 4 часа (при толщине слоя 150 микрон).

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Сразу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/e): 150 г/л (2007) / 130 г/л (2010)
Продукт содержит максимально < 130 г/л VOС

12 месяцев

прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов.
Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.